

INTERPRINT



INTERPRINT SAMARA

ИНН 6367659751, 443548, Самарская обл, Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, литера 22, 2 этаж, комната №9.

Заключение центральной заводской лаборатории ООО «Интерпринт Самара» о результатах испытаний
№ 000000402

Заказчик

БЕБЕЛЬ

Дата проведения испытания

27.06.2023

Наименование образца	Контролируемые параметры	Регламентирующий документ	Норма, не менее	Результаты анализов
Ламнат JOSS BEAUMONT LIBERTE Оверлей AC5 2-050623.2.01 глянцевое тиснение	Стойкость к микроцарапинам (Мартиндейл тест)	EN 16094	B3	B3 (много видимых царапин)

Примечание

Заключение

Образец соответствует норме.

Начальник ЦЗЛ

Исполнитель

Дата

27.06.2023

Оценка устойчивости к микроцарапинам по процедуре В по EN 16094

Класс устойчивости по процедуре В	Фото царапин	Объяснение
B1		Без видимых царапин.
B2		Всего несколько царапин
B3		Много видимых царапин
B4		Большое количество видимых мелких и грубых царапин с частично видимой фигурой Лиссажу.
B5		Смесь фигурок Лиссажу и множества грубых царапин, матовая потертость в центральной части.